

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 1050 | Versie: v23_1 | Datum: 30-08-2023

PROJECT- & TRAPPENLAK

Trae Lyx Project- & Trappenlak is na menging **72 uur** verwerkbaar. De lak is waterverdundbaar, een 2K polyurethaan op basis van biobased bindmiddelen met uitzonderlijk hoge slijtvastheid, krasvastheid en chemicaliënbestendigheid. De harder is isocyanaat vrij.



Toepassing:

Door de extreme slijt-, krasvastheid en chemicaliën bestendigheid is Trae Lyx Project- & Trappenlak uitermate geschikt voor de verzegeling van houten vloeren en trappen in openbare gebouwen, sportscholen en bijvoorbeeld winkels. Dé bescherming voor houten vloeren, trappen die te maken krijgen met intensieve belasting.



Eigenschappen bij 20 °C en 65% R.V.

| | |
|-----------------------|---|
| Glansgraad: | mat en zijdeglans |
| Kleur: | blank |
| Vaste stofgehalte: | Ca. 27 % |
| Dichtheid: | 1,03 kg/l |
| Vlampunt: | n.v.t. |
| Theoretisch verbruik: | 10 – 12 m ² /l, sterk afhankelijk van de houtsoort. |
| Verwerkingstijd: | 72 uur (potlife) |
| Stofdroog: | 1 uur |
| Overschilderbaar: | 3 – 4 uur |
| Licht belastbaar: | 12 uur |
| Volledig belastbaar: | 7 dagen |
| Verpakking: | 750 ml en 2,5 liter |
| Opslag: | droog, koel en vorstvrij. |
| Houdbaarheid: | In het blik tenminste 24 maanden na productie datum, mits koel en droog en onaangebroken verpakking bewaard. Na opening beperkt houdbaar. |

Applicatie gegevens:

Verwerkingsmethode:

Acryl Kwast of een 7-9 mm microvezel roller (100 MU). Voor industriële applicatie met giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen bij onze specialisten.

Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn. Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten, polishlagen verwijderen met Trae Lyx Polishverwijderaar en daarna aanschuren. Niet aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen. Op onbekende ondergronden een proef opstreek maken. Op houtsoorten met wateroplosbare inhoudsstoffen en/ of pH-gevoeligheid is het toepassen van Trae Lyx Grondlak (Naturel) noodzakelijk.



Verwerking

- Roer de basis goed op.
- Verharder voor gebruik goed schudden (harder moet dun vloeibaar zijn).
- Voeg de verharder toe aan de Project- & Trappenlak basis.
- Meng direct goed door.
- Wacht circa 1 minuut en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken.
- Verwerkingstijd is 72 uur bij 20 graden Celsius. Bij grotere hoeveelheden en hogere temperaturen zal de verwerkingstijd aanzienlijk korter zijn.
- Maak nooit meer aan dan in verwerkingstijd verwerkt kan worden.
- Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren.

LET OP : Enkel blikken met nieuwe formule met elkaar vermengen.

- Niet verwerken bij (vloer-) temperatuur lager dan 15°C en/ of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80 %.
- Zorg voor voldoende ventilatie (géén tocht !!) tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
- Altijd volle lagen aanbrengen.
- Trae Lyx Project- & Trappenlak goed en gelijkmatig over de vloer verdelen. Vermijdt grote laagdikte verschillen en plasvorming.

Laagopbouw: Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen van elk 10 – 12 m²/l.

Applicatie condities: Minimaal 15°C en maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.

Schoonmaken gereedschap: Met ruim water.

Onderhoud: Trae Lyx Project- & Trappenlak dient te worden onderhouden met de Trae Lyx onderhoudsmiddelen.

Bijzonderheden: Niet aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen.