



Platina aqua gloss

Omschrijving	1-komponent watergedragen Hoogglanzende alkydemulsie voor hout op basis van watergedragen bindmiddelen
Toepassing	Als watergedragen weersbestendige hoogglanzende coating voor binnen en buiten hout.
Kenmerken	Lood en chromaat vrij Universeel verw erkbaar Snelle droging en goede vloe-eigenschappen Ook uitstekende kw ast- en rolverw erking Goed buitenduurzaam Ook uitstekend hechtend op glas
Kleur	Op aanvraag
Glans	hoogglans
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,20 – 1.30 kg/l afh. van kleur volumevast stofgehalte : ca. 39 % verdunner : water stofdroog : 30 minuten (bij 50% rel.vochtigheid) overschilderbaar na minimaal : 3 uur drogen overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C de temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauw punt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 11,6 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 8,7 m ² /l