



# Bootlak

<b>Omschrijving</b>	1-component hoogglanzende blanke lak op basis van een gemodificeerde alkydhars voor buitentoepassing.												
<b>Toepassing</b>	Als blanke lak op vloerdelen, parket, trappen, meubels en andere gebruiksvoorwerpen van hout.												
<b>Kenmerken</b>	Zeer hoge glans Uitstekende kras- en slijtvastheid Uitstekende watervastheid Uitstekende doordroging De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.												
<b>Kleur</b>	Transparant												
<b>Glans</b>	Hoogglans												
<b>Basisgegevens</b>	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 0,90 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 40 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 3,5 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 24 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>	dichtheid	: ca. 0,90 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 40 %	verdunner	: 9008	stofdroog	: 3,5 uur	overschilderbaar na minimaal	: 24 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca. 0,90 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 40 %												
verdunner	: 9008												
stofdroog	: 3,5 uur												
overschilderbaar na minimaal	: 24 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
<b>Verbruik</b>	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 13,3 m <sup>2</sup> /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 10.0 m <sup>2</sup> /l												