

Platina pu gloss

Omschrijving	Glanzende aflak op basis van een gemodificeerde geurethaniseerde alkydhars met hoogwaardige pigmenten. Voldoet aan de 2010 Vos wetgeving
Toepassing	Cronogloss wordt zowel toegepast als éénpots-systeem en als aflak voor binnen en buiten in traditionele systemen.
Kenmerken	Uitstekende verwerking met goede vloeï-eigenschappen en dekking Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf als b.v de Cronoprimer. Uitstekend buitenduurzaam en watervastheid Gemakkelijk te verwerken Zeer goed glansbehoud Bevat minder dan 300 gram VOS per liter
Kleur	RAL kleuren, en kleuren op aanvraag
Glans	Hoogglans
Basisgegevens	dichtheid : ca.1,30 kg/l volumevast stofgehalte : ca.68% verdunner : 9008 stofdroog : ca. 3 uur overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt Bevat : 275 gram VOS per liter De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20° C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10° C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 35 micrometer, droge laagdikte: 19,4 m ² /l