

Platina metaalverf rw

Omschrijving	Corrosiewerende snel drogende zijdeglans coating op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.
Toepassing	Anticorrosieve zijdeglanzende coating en aflak voor nieuw gestraald staal, of als renovatiecoating.
Kenmerken	Sneldrogend Uitstekende corrosiewering Hoog laagdiktebereik Hoge vulkracht Goed watervast Xyleen vrij
Kleur	Ral kleuren, andere kleuren op verzoek
Glans	Zijdeglans
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,15-1.28 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 54 % verdunner : 9008 en 9007 stofdroog : ca. 45 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 48 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 80 micrometer, droge laagdikte: 6,25 m ² /l bij 60 micrometer, droge laagdikte: 8,33 m ² /l